

RIKTANALYSERSTÅNG

EU-norm	Motsvarande SS-norm	C %	Si %	Mn %	≤P %	≤S %	Cr %	Mo %	Ni %
Fjäderstål									
55Si7	2085	0,52-0,60	1,5-2,0	0,60-0,90	0,040	0,040	-	-	-
56Si7	2090	0,52-0,60	1,5-2,0	0,60-0,90	0,025	0,025	-	-	-
Tryckkärlsstål									
C22.8 (P250GH)	1450	0,18-0,23	≤0,40	0,30-0,90	0,025	0,015	≤0,30	-	-
15Mo3 (16Mo3)	2912	0,12-0,20	≤0,35	0,40-0,90	0,030	0,025	-	0,25-0,35	≤0,30
13CrMo4-5	2216	0,08-0,18	≤0,35	0,40-1,00	0,030	0,025	0,60-1,15	0,40-0,60	-
10CrMo9-10	2218	0,08-0,14	≤0,50	0,40-0,80	0,030	0,025	2,00-2,50	0,15-1,30	-
Sätthärtningsstål									
16MnCr5	2511	0,14-0,19	≤0,40	1,00-1,30	0,035	0,035	0,80-1,10	-	-
Slitstål / Slitstång									
Manganplåt	Diamant 14S	≤ 1,1	-	12,0-14,0	-	-	-	-	-
Kullagerstål									
100Cr6	2258	0,93-1,05	0,15-0,35	0,25-0,45	0,25	0,015	1,35-1,60	≤0,10	-

Önskar Ni mer information, kontakta någon av säljarna på Livalco Stål AB.



LIVALLCO STÅL AB
SMITH & STENSSON

Box 2, 443 21 Lerum • Tel. +46 (0)302-15010, Fax +46 (0)302-12080
info@livalco.se • www.livalco.se