



**LIVALLCO STÅL AB**  
**SMITH & STENSSON**

# Kullagerstål 100CrMo7-3

## BETECKNINGAR

Svensk standard	
ASTM / ASME standard	
Likvärdig kvalitet	Ovako 825~*
W.stoff nr	1.3536

\* Registrerat varumärke av OVAKO

## APPLIKATION

## SAMMANSÄTTNING

C	0,90 - 1,05
Cr	1,65 - 1,95
Cu	max. 0,30
Mn	0,60 - 0,80
Mo	0,20 - 0,35
Ni	max. 0,30
P	max. 0,030
S	max. 0,025
Si	0,20 - 0,40
Fe	rest.

## DIMENSION / FORMAT

Plåt	
Rundstål	Ø 60 - 300 mm
Platt/4-kant	
6-kant	
Smide	Ja
Rör	Ja

## MEKANISKA EGENSKAPER

Sträckgräns
Brottgräns
Slagseghet
Mekaniska egenskaper är endast riktvärde för

För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB  
Tel. 0302-150 10    [info@livallco.se](mailto:info@livallco.se)