



**LIVALLCO STÅL AB**  
**SMITH & STENSSON**

Titan  
Grade 7

**BETECKNINGAR**

EN standard	Ti2Pd
US standard	R52400
W.stoff nr	3.7235

**SAMMANSÄTTNING**

C	max. 0,06
Fe	max. 0,20
H	max. 0,013
N	max. 0,05
O	max. 0,18
Pd	0,15 - 0,25
övr tot.	max.0,40
Ti	rest.

**APPLIKATION**

**DIMENSION / FORMAT**

Plåt	Ja
Rundstål	Ja
Platt/4-kant	
6-kant	
Smide	
Rör	Ja

**MEKANISKA EGENSKAPER**

Sträckgräns
Brottgräns
Slagseghet